



FECHA: 25/02/2019

Características Técnicas: Film Estirable Manual 23 M. 2,2 kg

Sistema de Fabricación: Extrusión hilera plana tricapa.

Material: Polietileno Lineal de Baja densidad. (LDPE)

Densidad: 0.9175 gr/cm³.

Preestiro Medio: 100 %.

Material exento de metales pesados como niquel, cadmio, cinc etc.

Espesor: 23 Micras.

Tolerancia en espesor medio: +/- 1%.

Tolerancia en espesor puntual: +/- 5%.

Ancho de Bobina: 50 cm.

Tolerancia en ancho de Bobina: +/- 1 mm.

Peso de Bobina: 2,2 Kg.

Tolerancia superior en peso de Bobina: + 2 %.

Tolerancia inferior en peso de Bobina: - 1 %.

Metros de Bobina antes del estiramiento: 143 metros.

Dimensiones del mandril: 50 X 75,5 X 520 mm.

Peso del mandril: 700 grs.

Embalaje y Paletización:

Dimensiones de Palet: 1000 X 1200 mm.

60 cajas con formato de 6 unidades.

Palet envuelto con film estirable para asegurar forma y protección.