

PURTEC 25KA

PROPIEDADES	NORMA	UNIDADES	VALORES
Densidad	ISO 845	Kg/m ³	25±1,5
Resistencia a la compresión 40%	ISO 3386/1	kPa	3,3±0,4
Elongación	ISO 1798	%	≥ 180
Resistencia a la tracción	ISO 1798	kPa	≥ 100
Deformación remanente 50%	ISO 1856/A	%	≤ 10
Fuerza de indentación 40%	ISO 2439	N	140±15
Factor SAG	ISO 2439	*	≥2,4
Recuperación	ISO 2439	%	≥70
Nº poros	UNE 53201	Nº/cm	TV 14
Combustibilidad	UNE 53127	*	SENBR
	FMVSS 302	*	AUTOEX

Esta información es presumiblemente exacta y dada de buena fe. Los datos se basan en valores suministrados por nuestro proveedor y deben ser considerados solamente como directivas. No puede considerarse vinculante y no exime al cliente de su obligación de controlar el producto recomendado y comprobar su idoneidad para la aplicación a la que va a ir destinado, así como asegurarse de la adecuada instalación. **SUMINISTROS JESVY S.L.U**, no es responsable de la aplicación, transformación, instalación ni el uso final del producto suministrado, obviamente garantizamos la excepcional calidad de nuestros productos de acuerdo a las condiciones de venta y suministro acordadas.