

# INFORMACIÓN TÉCNICA

## Avery Dennison® 500 Fluor Films

Emitido: 10/2022

### Introducción

Las películas Avery Dennison® 500 Fluor Films aumentan el valor de los mensajes publicitarios de corta duración para captar la atención.

### Conversión

Las películas Avery Dennison® 500 Fluor Films ofrecen excelentes propiedades de conversión en una gran variedad de equipos de rotulación informatizada.

### Usos recomendados

- » Señalizaciones fluorescentes, textos y logos de corta duración.
- » Pegatinas promocionales.
- » Etiquetas de gran visibilidad.
- » Publicidad impactante y gráficos.

### Características

- » Excelentes propiedades de corte y pelado.
- » Colores de máxima visibilidad para aplicaciones impactantes.



#### Frontal

vinilo monoméricamente plastificado de 130 micras



#### Adhesivo

permanente con base acrílica.



#### Papel dorsal

papel kraft blanqueado estucado por una cara, de 140 g/m<sup>2</sup>



#### Durabilidad

hasta 3 meses



#### Almacenamiento

2 años

## Propiedades físicas

Características	Método de ensayo <sup>1</sup>	Resultados
Calibre, film frontal	ISO 534	130 micras
Brillante	ISO 2813, 20°	10 %
Estabilidad dimensional	FINAT FTM 14	0.1 mm máx.
Vida en almacén	Almacenado a 22 °C/50-55 % RH	2 años
Duración <sup>2</sup>	Exposición vertical	hasta 3 meses

Alargamiento	DIN 53455	130%
--------------	-----------	------

## Límites de temperatura

Temperatura de aplicación	Mínimo: +10 °C
Temperatura de servicio	-30 °C hasta +100 °C

## Resistencia química<sup>1</sup>

Resistencia a la humedad	120 horas de exposición	Sin efecto
Resistencia al agua	120 hours exposure	Sin efecto
Resistencia a la gasolina	2 horas de inmersión	
Apariencia		Ningún cambio significativo
Adhesión		Ningún cambio significativo
Color		Ningún cambio significativo
Resistencia a los disolventes	Aplicado sobre aluminio	Sin efecto cuando se expone a: aceites, grasas, disolventes, alifáticos, aceite de motor, heptano, keroseno, combustible de JP-4.

## Importante

La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y registrará la versión en inglés.

1) No se recomienda la inmersión prolongada en gasolina y líquidos similares.

*Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros.*

© 2022 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.