

INFORMACIÓN TÉCNICA

Avery Dennison® DOL 3000 Series

Emitido: 04/2023

Introducción

La serie Avery Dennison DOL 3000 está compuesta por laminados calandrados monoméricos diseñados como films sobrelaminados para protección a corto plazo de imágenes aplicadas mediante impresión digital sobre superficies planas.

Conversión

Para consejos de proceso y guías de referencia, véanse los Boletines técnicos:

- » 5.3 Combinaciones recomendadas de laminados Avery y productos Avery para impresión digital
- » 5.4 Consejos de proceso para películas Avery DOL

Usos recomendados

Films sobrelaminados protectores para imágenes aplicadas mediante impresión digital sobre superficies planas para aplicaciones promocionales de corta duración en interior y exterior.

Características

- » Añade un atractivo acabado uniforme a la impresión
- » Mejora los colores de la imagen
- » Protege contra la abrasión y contra la radiación UV
- » Mejora la durabilidad de la imagen (hasta 2 años)



Frontal

Vinilo calandrado, transparente, de 80 micras

DOL 3460 Gloss Clear

DOL 3470 Lustre Clear

DOL 3480 Matt Clear



Adhesivo

Permanente, de base acrílica



Papel dorsal

Papel kraft blanqueado revestido por una cara, 95 g/m²



Durabilidad

2 años



Almacenamiento

2 años

Propiedades físicas

	Método de prueba ¹	Resultados
Producto		
Calibración, film facial (micras)	ISO 534	80
Calibración, film facial + adhesivo (micras)	ISO 534	100
Brillo (GU)		
DOL 3460 Gloss	ISO 2813, 20°	55
DOL 3470 Lustre	ISO 2813, 60°	40
DOL 3480 Matt	ISO 2813, 85°	25
Vida útil (años)	Almacenado a 22° C/50-55 % RH	2
Durabilidad ² (años)	Exposición vertical	2
Fire Classification Rating	EN 13501-1	B-s1, d0
Adhesivo		
Adhesión inicial (N / m)	FINAT FTM-1, acero inoxidable	600
Adhesión, después de 24 horas (N/m)	FINAT FTM-1, acero inoxidable	850
Rango de temperatura		
Temperatura de aplicación (Mín ° C)		TB 5.4
Temperatura de servicio (° C a + ° C)		-20 - +80
Propiedades químicas³		
Chemical resistance	Ácidos leves	Sin efecto
Solvent resistance	Álcalis leves	Sin efecto
Resistencia a los solventes	Aplicado al aluminio	Sin efecto. Expuesto a: aceites, grasas, solventes alifáticos, aceites de motor, heptano, queroseno y combustible JP-4.

Importante

La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y registrará la versión en inglés.

1) Métodos de ensayo: Para más información sobre nuestros métodos de ensayo, visite nuestra web.

2) Durability: The durability is based on middle European exposure conditions. Actual performance life will depend on substrate preparation, exposure conditions and maintenance of the marking. For instance, in the case of signs facing south; in areas of long high temperature exposure such as southern European countries; in industrially polluted areas or high altitudes, exterior performance will be decreased.

3) No se recomienda la inmersión prolongada en gasolina y líquidos similares.

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El periodo de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros.

© 2023 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.