

# BOSTIK 1185 Masilla Preformada



## Masilla preformada de butilo.



### Descripción

Masilla termoplástica con gran tack superficial.  
Ideal para sellar juntas que no requieran un gran esfuerzo mecánico.

### Ventajas

- Permanentemente moldeable y con tack. A bajas temperaturas su dureza incrementa y a altas temperaturas, la masilla se vuelve más blanda y pegajosa.
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C + 90 °C)
- Estable en el agua y agua salada en el rango de pH de 5 a 9.
- Buena estanqueidad al vapor de agua.
- Buena adherencia a la mayoría de sustratos.
- Sin olor a temperatura ambiente.
- Sin disolventes.
- No pierde volumen.

### Usos recomendados

- Apto para aplicaciones interiores y exteriores.
- Sellador de juntas solapadas.
- Unir y fijar láminas de materiales no pesados.
- Fijación temporal.
- Protección contra la corrosión en juntas de metal especialmente entre diferentes materiales.

### Instrucciones de aplicación



#### Soportes:

Limpiar al máximo las superficies a sellar. Deben estar secas, libres de polvo, aceites o grasas.

#### Aplicación

Aplicar la masilla directamente del rollo a una de las superficies de la junta.  
Cortar la longitud deseada según la aplicación y retirar el papel protector.  
Presionar las dos superficies (mejor con un rodillo).

## Limpieza

Retirar el sobrante mecánicamente y el residuo puede limpiarse con aguarrás.

---

## Limitaciones

En contacto con materiales plásticos puede producirse una migración de plastificantes.

Recomendamos llevar a cabo pruebas de aplicación antes de su uso.

No resistente al aceite, grasa, aguarrás y otros disolventes.

---

## Características técnicas

Base:	Caucho sintético (base IIR/PIB)
Color:	Gris
Densidad (picnómetro, 23°C):	1,35 - 1,45 g/ml (DIN 53217)
Penetración (150g, cono, 20 °C, 5 seg):	40 - 60 1/10 mm (DIN 51580)
Índice de fusión (140°C, 5Kg, boquilla 2mm):	60 - 80 ml/10 min (DIN ISO 1133)
Punto de reblandecimiento (Ring&Ball, glicerol):	> 160 °C (DIN 52011)
Resistencia pelado de 180° (23°C, 200 mm/min):	> 1 N/mm

---

## Almacenaje

24 meses mínimo en envase de origen.

Almacenar bajo condiciones de poca humedad y proteger de deformaciones mecánicas y polvo.

---

## Salud & Seguridad

Tenga en cuenta las precauciones básicas de higiene al manipular un producto químico:

- No comer, beber o fumar.
- Evitar el contacto con los ojos y piel.
- Lavarse las manos antes de comer y después de finalizar el trabajo.

---

## Presentación

001713	1185 6 mm Bostik	Carrete individual de 6 metros
001714	1185 25x2 mm Bostik	Carrete individual de 26 metros

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.