

Masilla Moldeable



Masilla butílica moldeable



Descripción

Masilla termoplástica con tack superficial mínimo especial para aplicaciones manuales. Ideal para sellar juntas que no requieran un gran esfuerzo mecánico.

Ventajas

- Permanentemente moldeable (no cura como el resto de masillas). A bajas temperaturas su dureza incrementa y a altas temperaturas, la masilla se vuelve más blanda y un poco pegajosa.
- Resistente al envejecimiento y a las condiciones atmosféricas (-30°C + 90°C)
- Estable contra el agua dulce y agua salada en el rango de pH 5 a 9.
- Sin olor a temperatura ambiente.
- Sin disolventes.
- No pierde volumen.

Usos recomendados

- Apto para aplicaciones interiores y exteriores.
- Fijación temporal y de reparación.
- Protección contra la corrosión en juntas de metal.
- Amortiguación del sonido y vibraciones.
- Relleno de cavidades

Construcción:

- ventanas
- impermeabilización de tejados con pendiente.
- sellado de electrodomésticos empotrados, tejados,...
- barreras de vapor
- chimeneas

Náutica:

- reparación y mantenimiento
- sellado y aislamiento de las partes de la estructura
- sellado de conductos para cables

Fontanería y climatización:

- unión de tubos de aire acondicionado
- envoltura de tuberías
- WC

Automoción:

- conductos para cables
- sellados diversos

- tubos de escape

Instrucciones de aplicación

Soportes

Limpiar al máximo las superficies a sellar. Deben estar secas, libres de polvo, aceites o grasas.

Aplicación

Es una masilla autoadhesiva y puede ser aplicada manualmente. Debe ser firmemente presionada en la superficie.

Limpieza

Retirar el sobrante mecánicamente y el residuo puede limpiarse con aguarrás.

Limitaciones

En contacto con materiales plásticos puede producirse una migración de plastificantes. Recomendamos llevar a cabo pruebas de aplicación antes de su uso.

No resistente al aceite, grasa, aguarrás y otros disolventes.

Características técnicas

Base:	Caucho sintético (base IIR / PIB)
Color:	Gris
Densidad (picnómetro, 23°C):	1.9 g/ml (DIN 53217)
Penetración (150 g, cono, 20°C, 5 seg):	75 - 85 1/10 mm (DIN 51580)

Almacenaje

24 meses en su envase de origen.

Almacenar bajo condiciones de poca humedad y proteger de deformaciones mecánicas y polvo.

Salud & Seguridad

Tenga en cuenta las precauciones básicas de higiene al manipular un producto químico:

- No comer, beber o fumar.
- Evitar el contacto con los ojos y piel.
- Lavarse las manos antes de comer y después de finalizar el trabajo.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30131753	Gris - 2 pastillas 500 g - 1 kg	16	4008373122318

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España - c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com