

INFORMACIÓN TÉCNICA

Avery Dennison® Exterior Spectrally Selective Solar Film XTRM™

Emitido: 05/2023

Introducción

La serie Avery Dennison® XTRM™ ofrece una durabilidad excepcional que garantiza un rendimiento de eficiencia energética a largo plazo. El film para ventanas Avery Dennison® SS Natural 70 XTRM reduce de manera efectiva la ganancia de calor solar al mismo tiempo que retiene un alto nivel de luz natural y preserva la apariencia natural del cristal.

Conversión

Para información sobre la aplicación, consulte el boletín técnico "Avery Dennison® XTRM™ Film Series Installation Guide".

Usos recomendados

El film Avery Dennison® SS Natural 70 XTRM™ está desarrollado para hacer frente a proyectos en los que se requiere un período de servicio a largo plazo. Este film ofrece una excelente mejora en el rechazo del calor, preservando la apariencia natural del interior y exterior de un edificio, y se usa a menudo para edificios históricos.

Características

- » Duración de la garantía: Mayor vida útil para el mejor periodo de servicio de larga duración
- » Alta transmisión de luz visible prácticamente imperceptible sobre el cristal; altos niveles de luz natural
- » Alto rechazo del calor para una mayor comodidad y menores costes de enfriamiento
- » Baja reflectividad para mantener la visión tanto de día como de noche
- » 99,99% de bloqueo UV para evitar la decoloración y los daños solares

¹⁾ Duración garantizada

La duración se basa en las condiciones de exposición predominantes en la Europa Central. El rendimiento real del producto dependerá de la preparación de la superficie, de las condiciones de exposición y del mantenimiento del marcaje. Por ejemplo, en el caso de rótulos orientados al sur en zonas de larga exposición a altas temperaturas, como pueden ser los países del sur de Europa, y en zonas industriales con altos niveles de contaminación o lugares situados a una gran altitud, la duración al exterior se verá disminuida. Respecto a los productos de la gama Architectural Window Film Products de Avery Dennison, la durabilidad no varía entre las diferentes zonas climáticas, sino que es la misma durabilidad para todas ellas.



Frontal

Filtro óptico pulverizado con cubierta rígida externa duradera SR + nanotecnología

SS Natural 70 XTRM



Adhesivo

Solvente con base acrílica, sensible a la presión y permanente



Papel dorsal

PET



Durabilidad

12 años vertical (6 años horizontal/inclinado)¹⁾



Almacenamiento

Cuando se almacena en su embalaje original al llegar al cliente: 2 años. Se recomienda almacenar a una temperatura de 20 °C (± 2 °C) con una humedad de 50 %RH (± 5%)

Propiedades físicas

Propiedades ópticas y solares:

SS Natural 70 XTRM

	Una hoja	Doble hoja
% de luz visible transmitida	66	60
% de luz visible reflejada (int.)	16	22
% de luz visible reflejada (ext.)	17	21
% de bloqueo UV	99,9	99,9
% de energía solar total reflejada	29	31
% de energía solar total transmitida	35	31
% de energía solar total absorbida	36	38
Coficiente de sombra	0,53	0,44
% de energía solar total rechazada	54	62
Coficiente de ganancia solarcalore	0,46	0,38
Emisividad (del lado interior)	0,84	0,84
Valor U en invierno	1,24	1,36
Valor K en invierno	5,91	2,73
% de reducción del deslumbramiento	26	33
Eficacia lumínica	1,24	1,36
SIRR %	84	84
IRER %	69	69

Importante

La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El periodo de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

© 2023 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison.