

# SEC 058

## PROTECTION SÉCURITÉ POUR VITRAGE > 3 M<sup>2</sup>



**IBI**

CERTIFICADO 2018 • EN 356

### RENDIMIENTO

EN 410

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| SOPORTE                   | PET               |
| GROSOR DE SOPORTE         | 200               |
| PROTECTOR                 | PET siliconado    |
| GROSOR PROTECTOR          | 23                |
| ADHESIVO                  | Polímero acrílico |
| TRATAMIENTO               | Antirayaduras     |
| COLOR                     | Incoloro          |
| CARA DE LA APLICACIÓN     | Interior          |
| CARGO POR RUPTURA         | 5 DA N/CM         |
| EXTENSIÓN DE LA RUPTURA   | 100%              |
| GARANTÍA                  | 10                |
| TEMPERATURA DE APLICACIÓN | + 5°C             |
| APLICACIÓN                | Agua jabonosa     |

**GARANTÍA**

**10 años**

### DESCRIPCIÓN

El Sec 058 es una lámina de seguridad reforzada de 200 µm para vidrios de más de 3 m<sup>2</sup>. Retiene fragmentos en caso de rotura. UV 98 % bloqueados.



#### DURABILIDAD

Garantía del fabricante: 10. La vida útil real depende de la exposición, la calidad del vidrio, la instalación y el mantenimiento.



#### MANTENIMIENTO

30 días después de la instalación.



#### ALMACENAMIENTO

2 años a partir de la entrega. Conservar lejos de la humedad excesiva y de la luz solar, a una temperatura inferior a 38 °C.

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La superficie a pegar debe estar libre de polvo, grasa o cualquier otro contaminante. Algunos materiales como el policarbonato pueden generar problemas de burbujas. Por lo tanto, se recomienda una prueba de compatibilidad.

### COMPATIBILIDAD DE ACRISTALAMIENTO



SIMPLE



TEMPLADO



DOBLE <1,20M



DOBLE >1,20M



LAMINADO



#### CONFORMIDAD ACRISTALAMIENTO

Los acristalamientos expuestos al sol deben ser de buena calidad e instalados de acuerdo con las normas del sector para garantizar el rendimiento y la durabilidad de la lámina.



#### NOTA IMPORTANTE

Para garantizar una uniformidad perfecta en toda una obra, se recomienda utilizar exclusivamente láminas del mismo lote de producción y no mezclar diferentes anchos. Pueden aparecer ligeras variaciones de tinte o aspecto de un lote a otro, lo que puede causar diferencias visibles una vez colocadas lado a lado.